

## FINICEM 4 BIANCO



Rasante a base cemento bianco, resine in polvere, inerte calcarei fini e additivi specifici.

Applicazione come:

- ♦ Rasante per intonaci a base calce cemento per un aspetto "bianco liscio"

Usa in interni ed esterni

### DATI TECNICI

| Caratteristica                                      | Norma di riferimento | Valore  |
|---|----------------------|---|
| Peso specifico in opera                             | EN 998-1             | 1100 kg/m <sup>3</sup> ± 5% (Asciutto)            |
| Resistenza a compressione                           | EN 998-1             | ≥ 1.5 N/mm <sup>2</sup> ± 0,5%                    |
| Granulometria                                       |                      | < 0,1 mm  |
| Resa metrica teorica                                |                      | ≈ 1,1 kg/m <sup>2</sup> per spessore 0,1 cm       |
| Adesione al supporto (Prontocem)                    | EN 998-1             | 0,2 N/mm <sup>2</sup> ± 5% - FP:B                 |
| Conducibilità termica                               |                      | λ = 0,54 W/mK                                     |
| Coefficiente d'assorbimento d'acqua per capillarità | EN 998-1             | > 0,4 kg/m <sup>2</sup> x min <sup>0,5</sup> - W0 |
| Fattore resistenza al vapore                        | EN 998-1             | μ < 15  |
| Acqua d'impasto                                     |                      | 0,55 l/kg ± 5%                                    |
| Reazione al fuoco                                   | EN 13501-1           | Classe A1   |
| Imballo   |                      | • Sacchi da 25 kg                                 |

**Il FINICEM 4 BIANCO è conforme al DM 10/05/2004 e Dir. 60/2001/CE**

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261 115.1 • Fax +39 0261 192900  
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI  
Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939  
Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc



### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di malta secca per strato finale per interni ed esterni FINICEM 4 BIANCO a base di cemento bianco, inerte calcarei fini, resine in polvere ed additivi specifici, provvisto di marcatura CE secondo la norma EN 998-1: 2003 e Classe di Reazione al Fuoco A1 secondo UNI EN 13501-1. Il prodotto dovrà essere applicato utilizzando talocchia metallica a due mani in strati successivi distanziati qualche ora l'uno dall'altro, fino ad ottenere la planarità della superficie. Ad asciugamento avvenuto, entro 4-6 ore umidificare e lavorare con frattazzo metallico o di plastica ad ottenimento di un aspetto estetico tipo civile fine bianco marezzato.

La malta dovrà avere uno spessore di circa \_\_\_ mm.

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

**Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.**

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900  
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI  
Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939  
Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc



## APPLICAZIONE

| Tipologia superfici  | Modalità applicative                         |
|--|--|
| <b>Superfici esposte intemperie</b>  | Applicare Viprimer diluito 1:3               |
|  | Stendere Finicem 4 Bianco fresco su fresco   |
| <b>Superfici esposte sole e vento e con clima secco</b>  | Proteggere con teli durante applicazione     |
|  | Mantenere umida superficie per almeno 24 ore |
| <b>Superfici esposte acqua meteorica</b>   | Trattamento superficie con IDROVIC           |
|  | Utilizzare pitture elastomeriche             |
| • <i>Spessore compreso tra un minimo di 1 mm e un massimo di 3 mm</i>  |  |
| • <i>Non applicare a <math>T &lt; 5^{\circ}\text{C}</math></i>   |  |
| • <i>Applicare a due mani in strati successivi distanti qualche ora per ottenere la planarità</i>                    |  |
| • <i>Umidificare e lavorare con frattazzo di spugna per un aspetto civile fine ad asciugatura avvenuta (4-6 ore)</i> |  |
| • <i>Applicare pitture dopo asciugamento e indurimento completo (28gg)</i>   |  |
| • <i>Non è idoneo a essere rivestito con materiali ceramici, stucchi</i>   |  |
| • <i>Non può essere applicato su intonaci base gesso e su cemento armato</i>   |  |

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

**Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.**

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900  
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI  
Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939  
Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc



## SCHEDA TECNICA

| SICUREZZA                   |  |
|-----------------------------|--|
| Campo                       | Indicazioni  |
| Pericoli                    | Irritante per occhi (S24)  |
|                             | Irritante per le vie respiratorie (S22)  |
|                             | Irritazione alla pelle per contatto prolungato (S25)   |
| Pronto Soccorso             | A contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico (R 41 – S26) |
|                             | A contatto con la pelle lavare la parte interessata  |
|                             | In caso di inalazione portarsi in ambiente non inquinato e consultare un medico                    |
|                             | In caso di ingestione lavare la cavità orale con abbondante acqua (S46)                            |
| Misure antincendio          | Non combustibile e non comburente  |
| Stabilità                   | Evitare l'esposizione alle alte temperature e la conservazione in ambienti umidi                   |
| Reattività                  | Reazione violenta con acidi  |
| Informazioni tossicologiche | Non tossico  |
| Trasporto                   | Non rientrante in alcuna classe di pericolo di merci pericolose                                    |
| DPI                         | Occhiali a maschera (UNI EN 166)   |
|                             | Guanti a tenuta per sostanze basiche (UNI EN 374) (S37)  |
|                             | Tute da lavoro (S36)   |
|                             | Maschere facciali filtranti (UNI EN 149) o maschere anti-polvere (UNI EN 140)                      |
| Smaltimento                 | D.L. 5 febbraio 1997 e normativa collegata   |

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900  
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI  
Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939  
Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc

