

ISOPRONGO FIX



Adesivo e rasante in polvere grigia per pannelli isolanti premiscelato in polvere pronto all'uso.

Applicazione manuale o meccanica per:

- ◆ Laterizio o termolaterizio
- ◆ Murature miste o in pietra
- ◆ Calcestruzzo
- ◆ Blocchi in calcestruzzo
- ◆ Predalles
- ◆ Intonaci vecchi o nuovi
- ◆ Pannelli in sughero

Usa in interni ed esterni

DATI TECNICI

Caratteristica	Norma di riferimento	Valore
Peso specifico in opera		1540 kg/m ³
Resistenza a compressione		11 N/mm ²
Adesione al sottofondo		0,7 N/mm ²
Adesione all'isolante (EPS)		0,2 N/mm ²
Fattore resistenza al vapore		$\mu \leq 30$
Conduttività termica	EN 1745: 2002	$\lambda = 0,48$ W/mK
Acqua impasto		0,19 l/kg
Tempo di riposo dell'impasto		10 min
Tempo di vita dell'impasto		6 h
Consumi		<ul style="list-style-type: none"> • Per incollaggio: 2 ÷ 3 kg/m² • Per armatura: 3 ÷ 4 kg/m²
Imballo		<ul style="list-style-type: none"> • Sacchi da 25 kg

Il rasante ISOPRONGO FIX è conforme al DM 10/05/2004

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261 115.1 • Fax +39 0261 192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di adesivo e rasante per pannelli isolanti per uso in interni ed esterni ISOPRINTO FIX a base di leganti inorganici, aggregati calcarei e silicei ed additivi specifici, Il prodotto dovrà essere applicato sui pannelli isolanti per cordoli e punti oppure mediante spatola di acciaio dentata e posizionare i pannelli isolanti; successivamente, dopo almeno 3 gg, realizzare lo strato di armatura applicando una prima mano di INTO HS nella quale va affogata la rete in fibra di vetro ed applicare una seconda passata; infine realizzare la finitura.

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI
Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939
Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc



APPLICAZIONE

Modalità applicative

- ◆ Supporto: regolare, privo di grassi, solido, omogeneo, perfettamente stagionato, non soggetto a movimenti e asciutto
- ◆ Impastare ogni sacco da 25 kg con circa 4,5 ÷ 5 l d'acqua
- ◆ Lasciare riposare per **10 min**
- ◆ Applicare l'adesivo rasante sui pannelli e dopo **1 ÷ 3 gg** procedere al fissaggio meccanico
- ◆ Dopo almeno **7 gg** realizzare la finitura colorata

• *Temperatura d'impiego 5°C < T < 35°C*

• *Non applicare in presenza di sole, forte vento o pioggia battente*

• *Non applicare su supporti bagnati, gelati, in fase di disgelo o con rischi gelo nelle 24 ore successive all'applicazione*

• *Non applicare su supporti inconsistenti, sfarinati o degradati, metallo*

• *Non applicare su murature soggette a fenomeni di umidità di risalita*

SICUREZZA

Campo	Indicazioni
Pericoli	Irritante per occhi (R36 – S24)
	Irritante per le vie respiratorie (R37)
	Irritazione alla pelle per contatto prolungato (R38)
Pronto Soccorso	A contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico (S26)
	A contatto con la pelle lavare la parte interessata (S25 – R43)
	In caso di inalazione portarsi in ambiente non inquinato e consultare un medico (S22)
	In caso di ingestione lavare la cavità orale con abbondante acqua (S46)
Misure antincendio	Non combustibile e non comburente
Stabilità	Evitare l'esposizione alle alte temperature e la conservazione in ambienti umidi
Reattività	A contatto con acidi sviluppa reazione violenta
Informazioni tossicologiche	Non tossico
Trasporto	Non rientrante in alcuna classe di pericolo di merci pericolose
DPI	Occhiali a maschera (UNI EN 166)
	Guanti a tenuta per sostanze basiche (UNI EN 374) (S37)
	Tute da lavoro (S36)
	Maschere facciali filtranti (UNI EN 149) o maschere antipolvere (UNI EN 140)
Smaltimento	D.L. 5 febbraio 1997 e normativa collegata

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261 115.1 • Fax +39 0261 192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc