

# Mapeprim SP

**Appretto  
bicomponente  
esente  
da solventi**



## **CAMPI DI APPLICAZIONE**

Appretto a base di resine sintetiche per assicurare una perfetta adesione di tutte le rasature e degli adesivi cementizi ai sottofondi non assorbenti e difficili.

### **Alcuni esempi di applicazione**

- Preparazione di pavimenti cementizi molto compatti e lisci, ceramiche esistenti, pietre naturali da livellare con tutte le rasature (ad es. **Ultraplan** o **Planolit**).
- Trattamento di superfici in anidrite o magnesiache e gesso, prima della lisciatura o della posa di ceramica.
- Trattamento di superfici in asfalto colato, legno, legno truciolare, lamiere, PVC, vernici.

## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

**Mapeprim SP** è un appretto costituito da due componenti (A+B), che dopo un'accurata miscelazione, la stesura sul sottofondo ed il successivo asciugamento, indurisce dando un film compatto, resistente all'acqua e all'invecchiamento.

**Mapeprim SP** è in dispersione acquosa, non presenta quindi alcun pericolo di infiammabilità; può essere immagazzinato senza particolari accorgimenti.

## **MODALITÀ DI APPLICAZIONE**

### **Preparazione del sottofondo**

Il sottofondo deve essere asciutto e pulito, nonché esente da oli, grassi, residui di pitture ed altre parti asportabili. Non si deve applicare **Mapeprim SP** qualora il sottofondo sia umido o soggetto a risalita di umidità.

## **Preparazione dell'appretto**

**Mapeprim SP** è costituito da due componenti preconfezionati (A+B) di colore diverso (azzurro e bianco) che debbono essere miscelati in rapporto uguale fino ad ottenere un colore omogeneo.

Utilizzare l'appretto entro 3 ore.

## **Stesura dell'appretto**

**Mapeprim SP** può essere applicato mediante pennello, rullo, racla gommata o spatola liscia, in una quantità che varia da 100 a 200 g/m<sup>2</sup> a seconda del grado di assorbimento e rugosità del sottofondo.

Qualora si desideri migliorare l'applicabilità, **Mapeprim SP** può essere diluito con ca. il 5-10% di acqua.

Prima di procedere alla stesura della lisciatura o dell'adesivo attendere che l'appretto diventi trasparente ma sia comunque ancora appiccicoso ed improntabile: a seconda del tipo di sottofondo, temperatura, umidità e ventilazione dell'ambiente ca. 1-3 ore.

È consigliabile non attendere comunque oltre le 24 ore.

## **Pulizia**

Lavare gli attrezzi, i recipienti e gli indumenti subito con acqua pulita.

## **CONSUMO**

I consumi variano da 0,1 a 0,2 kg/m<sup>2</sup> a seconda della porosità del sottofondo.

# Mapeprim SP



Applicazione di  
Mapeprim SP



Banca Centrale -  
Nigeria - Africa



Twin Tower - Vienna -  
Austria

DATI TECNICI (valori tipici)		
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO		
	Parte A	Parte B
<b>Consistenza:</b>	liquido fluido	liquido fluido
<b>Colore:</b>	azzurro	bianco
<b>Massa volumica (g/cm<sup>3</sup>):</b>	1,2	1,03
<b>pH:</b>	7	10
<b>Residuo solido (%):</b>	61	41
<b>Viscosità Brookfield (mPa·s):</b>	19.000 (giri 10 - rotore 6)	1.400 (giri 10 - rotore 2)
<b>Conservazione:</b>	24 mesi in imballi originali e chiusi	
<b>Classificazione di pericolo secondo Direttiva 99/45/CE:</b>	irritante	nessuna Prima dell'uso consultare il paragrafo "Istruzioni di sicurezza per la preparazione e la messa in opera" e le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza
<b>Voce doganale:</b>	3209 90 00	
DATI APPLICATIVI a +23°C - 50% U.R.		
<b>Rapporto di miscelazione:</b>	Parte A : Parte B = 1 : 1	
<b>Viscosità Brookfield dell'impasto (mPa·s):</b>	8.000 (rotore 2 - giri 10)	
<b>Massa volumica dell'impasto (g/cm<sup>3</sup>)</b>	1,1	
<b>Tempo di vita della miscela:</b>	ca. 3 ore	
<b>Temperatura di applicazione permessa:</b>	da +5°C a +40°C	
<b>Tempo di attesa prima di applicare la rasatura:</b>	da 1 a 3 ore	
<b>Tempo massimo entro cui si può applicare la rasatura:</b>	entro le 24 ore	

## **CONFEZIONI**

Fustini da 4+4 e 2+2 kg.

## **ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA**

**Mapeprim SP**, componente A, è irritante per gli occhi e la pelle e può causare manifestazioni allergiche in soggetti predisposti. Usare indumenti protettivi, guanti e occhiali; in caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

**Mapeprim SP**, parte A, è pericoloso per gli organismi acquatici: evitare di disperdere il prodotto nell'ambiente.

Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI.

## **AVVERTENZA**

*Le indicazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.*

**Le referenze relative a  
questo prodotto sono  
disponibili su richiesta**

# Mapeprim SP



IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI

## SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI DEL GRUPPO MAPEI (Qualità, Ambiente e Sicurezza)

MAPEI S.p.A. - ITALY				MAPEI CORP - U.S.A.	MAPEI FAR EAST Pte Ltd MAPEI MALAYSIA SDN BHD	MAPEI s.r.o. - CZECH REP.	
MAPEI FRANCE	MAPEI INC - CANADA	RESCON MAPEI AS - NORWAY		MAPEI Kft. - HUNGARY	MAPEI ARGENTINA S.A.	MAPEI SUISSE SA	

www.mapei.com